



 GRAN  
ELASTICIDAD

 MÁXIMA  
ADHERENCIA

 APTO  
PARA PINTAR

 USO INTERIOR  
/ EXTERIOR

**Anclaflex Grietas Rap 720**, es un sellador elástico acrílico para grietas y fisuras, monocomponente base acuosa, desarrollado a base de resinas elásticas, indicado para el sellado de juntas y grietas en superficies horizontales y verticales, excelente elasticidad en un amplio rango de temperatura, buena resistencia a la intemperie y durabilidad, apto para ser pintado. Se presenta listo para usar

## USOS

Apto para ser usado en interior y exterior. Para el sellado de grietas y fisuras de bajo movimiento de hasta 5 mm de ancho, sobre muros, fachadas o pisos no transitables. Se puede aplicar sobre Yeso, Soportes Cementicios, Fibrocemento, Hormigón, Hormigón Celular, Metales Pintados, Juntas entre carpintería metálica y mampostería. No apto para inmersión.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a aplicar, debe estar limpia, firme, seca, libre de (Polvo, grasa, hongos, pintura floja, descascarada o en mal estado, Oxido o alcalinidad)

## FORMA DE APLICACIÓN

Se aplica a espátula tal cual se provee en el envase, asegurando que el producto toque ambos lados de la grieta o fisura, procurando que no quede aire ocluido en la aplicación, se recomienda aplicar en capas finas con un espesor máximo de 3 mm por capa, dejando secar 24 hs antes de aplicar la siguiente capa.

**Si los espesores de la grieta a sellar superan los 5 mm:** se recomienda llenar con algún producto elástico como poliestireno expandido hasta achicar la grieta alcanzando los 5 mm.

**En superficies poco accesibles:** diluir el material en partes iguales con agua limpia y aplicarlo como imprimación a pincel, completar la aplicación con producto sin diluir.

## DATOS ÚTILES

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



ESPATULA METÁLICA



LIJAS AL AGUA

Utilizar elementos de protección recomendados.



### RENDIMIENTO TEÓRICO \*

60 MTS LINEALES EN FISURAS DE 3X3 MM

### TIEMPO DE SECADO \*\*

12 HS AL TACTO

72 HS SECADO FINAL

(\*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

### PRESENTACIONES



KILOS



KILOS



1 COLOR DE LÍNEA

BLANCO

 Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES //** No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE //** Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS //** En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA//** Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles) **CALIDAD ANCLAFLEX//** Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar