



optimiza costos y  
**TIEMPOS DE OBRA**



uso  
**INTERIOR**



ideal para  
**REVOQUE SECO**



tiempo de trabajo  
**30 MINUTOS**



**Anclaflex Pasta de Agarre** es la solución para pegar Placas de Roca de Yeso a superficies tradicionales, permitiendo nivelar, aplomar y corregir deformaciones del muro existente, optimizando costos y tiempos de ejecución en obra. Formulada a base de yeso, polímeros en polvo y aditivos, que al mezclarse con agua forman una pasta adhesiva.

### USOS

INTERIOR Ideal para el pegado de placas de yeso en cualquiera de los siguientes sustratos: Bloque de Hormigón, Ladrillo cerámico, Ladrillo común, antiguos revoques.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, lechada de cemento, partículas sueltas, pintura u otras sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia. Verificar que la superficie no presente fisuras ni partes sueltas. En superficies de baja absorción como bloques de Hormigón Celular Curado (HCCA), u Hormigón Armado, recomendamos aplicar una mano de Anclaflex Puente de Adherencia diluido 1:3 en agua limpia, o bien una mano de Base Mordiente Flex. Si se considera necesario, realizar una prueba de pegado con una placa de 1 m<sup>2</sup> y evaluar su adherencia pasadas 24 hs.

### FORMA DE PREPARACIÓN

Anclaflex Pasta de Agarre es un producto de excelente adherencia, formulado para ser preparado en obra con el agregado de agua. En un recipiente limpio agregar 10 litros (10 partes) de agua limpia y agregar lentamente en forma de lluvia, 20 kilos (20 partes) de Anclaflex Pasta de Agarre, mezclando en forma manual o mecánica hasta formar una pasta homogénea y sin grumos. Comprobar la viscosidad de la mezcla tomando una porción de la misma con espátula, verificando que quede firme y no precipite o escurra. No requiere el agregado de ningún otro componente. Utilizar la mezcla dentro de los próximos 30 minutos. Recomendamos planificar los tiempos de trabajo antes de preparar el material, de forma tal de evitar desperdicio de producto. Por ejemplo, para instalar una placa de 1,20 m x 2,6 m (3,12 m<sup>2</sup>) se sugiere preparar la mezcla utilizando 8 kg (8 partes) de Anclaflex Pasta de Agarre con 4 litros (4 partes) de agua limpia.

### ESQUEMA DE APLICACIÓN

Aplicar la mezcla sobre las placas con llana o espátula metálica formando pequeños bollos, o pepas, de un tamaño aproximado de 5 x 5 cm, separados 30 a 40 cm entre ellos. El espesor de las pepas dependerá del desplome del muro a revestir. Se recomienda que no sea superior a los 3 cm. Si fuera necesario aplicar espesores superiores, se deberán pegar previamente cada

### DATOS ÚTILES

#### PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

**20 KILOS** DE ANCLAFLEX PASTA DE AGARRE + **10 LITROS** DE AGUA LIMPIA

#### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



ESPÁTULA



LLANA



TALADRO  
MEZCLADOR

Utilizar elementos de protección recomendados.



#### RENDIMIENTO TEÓRICO\*

**2,7 KG/M<sup>2</sup>** POLVO

**4 A 4,5 KG/M<sup>2</sup>** MATERIAL PREPARADO

(\*)Consumo teórico aproximado sujeto al estado de la superficie a cubrir y forma de aplicación.

#### TIEMPO DE SECADO\*\*

**30 MINUTOS**  
TIEMPO DE TRABAJO

**3 HORAS**  
TIEMPO DE FRAGÜE

**24 HORAS**  
SECADO FINAL

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura ambiente.

#### PRESENTACION

**20 KILOS**

#### ALMACENAMIENTO

**12 meses** en su envase original y al resguardo de la intemperie, humedad o condiciones climáticas extremas.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de cualquier elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS**// En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

**CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)