



agiliza los  
**TIEMPOS DE OBRA**



tiempo de trabajo  
**30 MINUTOS**



secado final  
**2 HORAS**



gran poder  
**DE RELLENO**



**Anclaflex Masilla Secado Rápido** es la solución en polvo para realizar todos los pasos que requiere la placa de yeso: tratamiento de juntas, terminación de filos y detalles en muros, en 1 solo día. La mezcla tiene un tiempo de trabajabilidad de 30 minutos y un fragüe final de 2 horas. Su rápido secado disminuye los tiempos de aplicación entre capas, permitiendo economizar tiempos de obra.

**USOS**

INTERIOR sobre placas de yeso. Para el pegado de cinta de papel y acabado de juntas. Para emparejar y dar terminación en paredes y cielorrasos. Para pegar y cubrir esquineros y piezas de sujeción. Para acelerar el tiempo de secado de **Anclaflex Masilla Plus** adicionando un 10% de **Anclaflex Masilla en polvo de Secado Rápido**. Su baja contracción la hace ideal para rellenar espesores mayores a 3 mm.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

La superficie a cubrir debe estar sana y limpia, libre de grasa, restos de cemento, partículas sueltas, pintura u otras sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia de **Anclaflex Masilla en polvo de Secado Rápido**. Verificar que la superficie no presente fisuras ni partes sueltas.

**ESQUEMA DE APLICACIÓN**

Para el tratamiento de juntas en placas de yeso: aplicar la mezcla de **Anclaflex Masilla en polvo de Secado Rápido** con llana metálica o espátula como relleno de junta entre las placas de yeso. Una vez seco, aplicar el producto con espátula sobre la junta en un ancho de 10 cm. Colocar la cinta papel centrándola sobre la junta. Presionar la cinta con la espátula y retirar el exceso de producto. Dejar secar 10 minutos. Aplicar una segunda capa sobre la cinta en un ancho de 20 cm. Dejar secar y aplicar una tercera capa para terminar la nivelación de la junta. En esta última capa utilizar la mezcla de **Anclaflex Masilla en polvo de Secado Rápido** o para lograr una mejor terminación recomendamos aplicar **Anclaflex Masilla Plus**, o **Anclaflex Dño enduido + masilla**. Utilizar la mezcla para recubrir la cabeza de los tornillos.

**DATOS ÚTILES**

**PROPORCIÓN DE LA MEZCLA**

**20 KILOS**  
DE ANCLAFLEX MASILLA SECADO RÁPIDO + **9 LITROS**  
DE AGUA LIMPIA

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**



ESPÁTULA



LLANA



TALADRO  
MEZCLADOR

Utilizar elementos de protección recomendados.



**RENDIMIENTO TEÓRICO\***

**1 KG/M<sup>2</sup>** POR MM DE ESPESOR DE PRODUCTO PREPARADO

(\*)Consumo teórico aproximado sujeto al estado de la superficie a cubrir y forma de aplicación.

**TIEMPO DE SECADO\*\***

**30 MINUTOS**  
TIEMPO DE TRABAJO

**2 HORAS**  
SECADO FINAL

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

**PRESENTACION**

**20 KILOS**

**ALMACENAMIENTO**

**12 meses** en su envase original y al resguardo de la intemperie, humedad o condiciones climáticas extremas.



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES** // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE** // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS**// En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA** // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

**CALIDAD ANCLAFLEX** // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)