



Premium Poliuretánico

- ANTIHONGOS ANTIALGAS
- MÁXIMA ADHERENCIA
- MAYOR DURABILIDAD
- USO EXTERIOR

Anclaflex Frentes es un Impermeabilizante elastomérico de base acuosa, de acabado semimate, especialmente formulado a base de polímeros acrílicos y poliuretánicos, tecnología que le confiere al producto una excelente performance brindando mayor resistencia a los cambios climáticos y a la intemperie, mayor flexibilidad y mayor resistencia al agua de lluvia. Su elevada elasticidad le permite acompañar los movimientos estructurales propios de los materiales de la construcción. Al secar forma una película protectora impermeable de ligero brillo rasante, elástica y de gran adherencia, capaz de acompañar el movimiento de pequeñas micro fisuras típicas de los revoques. Apto para ser entonado con Entonador Universal.

USOS
Apto para uso exterior. Indicado para proteger y decorar medianeras, frentes y contrafrentes exteriores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques de cemento, paneles de hormigón celular curado (HCCA), fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad, partes flojas o ampolladas de pintura previa. **De existir formaciones de hongos o algas:** lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua potable, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En soportes cementicios nuevos:** para asegurar un adecuado fraguado, dejar transcurrir 30 días en exterior. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua o con 1 ½ partes de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar. Previa a la aplicación de **Anclaflex Frentes** recomendamos la aplicación de Anclaflex Sellador Fijador.

FORMA DE APLICACIÓN
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Se puede aplicar a pincel, rodillo u otros medios mecánicos. Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo cuatro partes de **Anclaflex Frentes** en una parte de agua. Una vez seco aplicar de 2 a 3 manos más de producto puro hasta lograr el rendimiento indicado.

8 COLORES DE LÍNEA



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- RODILLO
- PINCELETA
- AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

10-12 M² / LITRO POR MANO
ESQUEMA DE APLICACIÓN RECOMENDADO / IMPRIMACIÓN + 2 MANOS DE PRODUCTO

(*Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.)

TIEMPO DE SECADO**

2 - 3 HORAS ENTRE MANOS

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES

- 1 LITRO
- 4 LITROS
- 10 LITROS
- 20 LITROS

ALMACENAMIENTO
24 meses en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar