



EXCELENTE CUBRITIVO



LAVABLE FÁCIL DE LIMPIAR



EXCELENTE TERMINACIÓN



USO INTERIOR



Anclaflex Satinado, es un látex acrílico de base acuosa de acabado satinado de brillo sutil y aterciopelado. Muy decorativo e ideal para jerarquizar cualquier espacio. De óptimo poder cubritivo, fácil aplicación, rápido secado y excelente nivelación. Resiste la suciedad y las manchas se eliminan fácilmente sin dejar aureola ya que ofrece resistencia al frote húmedo y al lavado. Apto para ser aplicado sobre paredes interiores de yeso, revoque o ladrillo.

USOS

Apto para uso interior. Admite su aplicación sobre paredes de yeso, revoque o ladrillo, nuevas o previamente pintadas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo.

De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. Aplicar una mano de **Anclaflex Sellador Fijador**. Preferentemente y para lograr una mejor terminación, nivelar las superficies con **Pradera Enduido interior**, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con **Anclaflex Sellador Fijador** antes de aplicar **Anclaflex Satinado**.

En superficies con algún tratamiento previo: se aconseja aplicar siempre una mano previa de **Anclaflex Sellador Fijador**. **En paredes viejas, pulverulentas o entizadas:** Antes de aplicar **Anclaflex Satinado**, aplicar una mano de **Sellador Fijador** al Solvente.

FORMA DE APLICACIÓN

Producto listo para usar, no recomendamos el agregado de agua. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



PINCEL



AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

8 - 12 M² / LITRO
POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

2 - 4 HS AL TACTO

6 HS ENTRE MANOS

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.



COLOR BLANCO



SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

PRESENTACIONES



4 LITROS



10 LITROS



20 LITROS



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en

ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles) **CALIDAD ANCLAFLEX //** Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar