



excelente
TRABAJABILIDAD



excelente
ADHERENCIA



se prepara
CON AGUA



USO
INTERIOR



Producto cementicio de granulometría fina, elaborado con cemento Portland, cargas minerales y aditivos específicos.

USOS

Apto para uso Interior. Se utiliza para nivelar y tapar poros en carpetas cementicias o pisos existentes, como cerámicas, baldosas calcáreas, etc., donde posteriormente se aplicarán baldosas o listones vinílicos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a cubrir debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. De existir presencia de humedad, debe repararse previamente la problemática existente. De existir formaciones de hongos o algas: lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

En carpetas cementicias nuevas: dejar transcurrir de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua, o con 1 ½ partes de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Sobre cerámicas esmaltadas, vitrificadas o superficies de baja absorción: generar mordiente por medio mecánico o aplicar una solución de ácido muriático al 10% de concentración a través de un cepillo. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua. Dejar secar.

En superficies que hayan recibido algún tratamiento con ceras o siliconas: deben eliminarse los restos que provocan superficies poco adherentes. Para ello se emplea una solución de soda caustica al 5% aplicada con cepillo de paja, pita o plástico. Enjuagar con abundante agua, dejar secar.

FORMA DE APLICACIÓN

Para favorecer el anclaje de Anclaflex Masa Niveladora Monocomponente, aplicar previamente con rodillo una mano de Anclaflex Puente de Adherencia preparado con 1 parte de Puente con 3 partes de agua. Preparar la mezcla incorporando en un recipiente limpio, una parte (8 lts) de agua con 2,5 partes (20 kg) de Anclaflex Masa Niveladora Monocomponente. Mezclar mediante agitación manual o mecánica hasta lograr una pasta homogénea y sin

grumos. Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar. Aplicar sobre la superficie a cubrir con espátula o llana metálica en espesores no mayores a 1 mm, procurando no esparcir la carga de producto en todo el ancho de la espátula, esto permitirá que no se formen bordes o grumos que dificulten el posterior lijado. Dejar secar, lijar con lija N° 120 y eliminar el polvo remanente.

Si la aplicación se realiza sobre cerámicas o baldosas calcáreas se recomienda aplicar una segunda mano de producto para nivelar las juntas existentes.

RENDIMIENTO TEÓRICO *

0,5 KG / M² POR MANO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO **

1 A 2 HORAS AL TACTO

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.



PRESENTACIONES : BOLSA 20 KILOS

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar